

# SANAKRYL<sup>®</sup>

## akrylátový lak PROFI/MRS

### jednosložkový vodou ředitelný akrylátový lak pro venkovní použití

Výrobní číslo 0903

#### Vlastnosti:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čistě akrylátové disperze a speciálních aditiv. **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** se vyznačuje vysokou odolností na povětrnosti, vysokou světlostálostí a velmi dobrou odolností proti růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu.

#### Oblast použití:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** je určen zejména pro konečnou povrchovou úpravu ocelové granulované střešní krytiny, pro renovační nátěry betonové střešní krytiny, pro nátěry mozaikových omítek, dále pak vláknocementových a třískocementových fasádních obkladových desek. Je možné jeho použití i pro povrchovou úpravu vyzrálých nepochůzných betonových ploch.

#### Technické údaje:

Sušina		40–45 hm. %
Specifická hmotnost		cca 1,05 g /cm <sup>3</sup>
pH		7,5–8,5
Konzistence (FC4, 23 °C)		30–40 s
Zasychání (23 °C)	stupeň 1	do 70 minut
	stupeň 5	do 48 hodin
Tvrdość:	10 dní	min. 25 %

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	9 g/l
	0,0086 kg/kg
TOC	0,0048 kg/kg

#### Spotřeba:

0,10–0,20 kg/m<sup>2</sup>

#### Odstín:

bezbarvý transparentní

#### Balení:

IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C.  
Nesmí zmraznout!

#### Zpracování:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** se po řádném promíchání nanáší na připravený podklad nejlépe vzduchovým stříkáním, je ho však možné nanášet také štětcem nebo válečkem. Předúprava povrchu se provede akrylátovými nebo styren-akrylátovými pigmentovanými vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. Konečná povrchová úprava hmotou **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** se provede až po dokonalém zaschnutí základní barvy (různé podle typu použité barvy). Pro renovační nátěry se hmota aplikuje přímo na očištěný a odmaštěný původní podklad. Teplota při aplikaci musí

být v rozmezí 15 °C až 30 °C. Lak je možné po aplikaci přisoušet při teplotě 60 °C až 80 °C. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/MRS** je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje terbutrín a oktalinon (ISO). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložením na skládkách nebezpečného odpadu. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5] a oktalinon (ISO) [ES: 247-761-7]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.