

SANAKRYL[®]

lesk PROFI/BT

vodou ředitelný email pro průmyslové použití

Výrobní číslo 0911

Vlastnosti:

SANAKRYL lesk PROFI/BT je jednosložkový vodou ředitelný email pro průmyslové použití na bázi speciální akrylátové pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **SANAKRYL lesk PROFI/BT** se vyznačuje rychlým zasycháním, vysokým leskem, velmi dobrou odolností vůči UV záření, křídováním a ostatním povětrnostním vlivům.

Oblast použití:

SANAKRYL lesk PROFI/BT je určen spolu s výrobkem **SANAKRYL mat PROFI/plnič** pro lesklou povrchovou úpravu betonové střešní krytiny přímo při její výrobě. Je možné jej použít též k opravě poškozené povrchové úpravy.

Technické údaje:

Sušina	min. 47 hm. %, min. 35 obj. %
Specifická hmotnost	1,20–1,30 g/cm ³
pH	8,0–9,0
Konzistence (4 mm, 23 °C)	min. 30 s
Zasychání	stupeň 1 45–50 minut stupeň 4 do 24 hodin
Mrazuvzdornost	500 cyklů (beze změny)
Lesk	stupeň 1–2
Kryvost	stupeň 2

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	13 g/l
	0,0109 kg/kg
TOC	0,0064 kg/kg

Spotřeba:

0,28–0,33 kg/m² (2 vrstvy – konečný nátěr)

Odstín:

červenohnědý, višňový, cihlový, tmavě hnědý, antracit, černý, ostatní dle přání zákazníka

Balení:

IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

SANAKRYL lesk PROFI/BT se nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad štětcem, válečkem, nebo stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 25 °C. Podle způsobu aplikace je možné nátěrovou hmotu ředit vodou v množství do 5 hm. % pro natírání štětcem, válečkem a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm. % při vzduchovém stříkání.

Nátěry minerálních podkladů (betonových tašek):

Podklad se nejprve upraví výrobkem **SANAKRYL mat PROFI/plnič**

a po zaschnutí se provedou 2–3 nánosy disperzním lesklým emailem **SANAKRYL lesk PROFI/BT** s přestávkou mezi dvěma nátěry 4–6 hodin (nebo dle dispozic výrobní linky s přisoušením).

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL lesk PROFI/BT není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.