

SANAKRYL[®]

antikor AY/TG2 primer

vodou ředitelná základní antikorozi nátěrová hmota

Výrobní číslo 8310

Vlastnosti:

SANAKRYL antikor TG2 primer je vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze modifikovaných akrylátových kopolymerů, speciálních antikorozi pigmentů, plniv a aditiv upravujících vlastnosti nátěrové hmoty.

Oblast použití:

SANAKRYL antikor TG2 primer je určen jako základní nátěr pro hladkou povrchovou úpravu kovových střešních šablon. Vyznačuje se vynikající adhezí ke kovovému podkladu, zejména pak z lehkých kovů (pozink, aluzinek, titanu, zinek). Je určen pro průmyslové aplikace na stříkacích linkách.

Technické údaje:

Sušina	min. 50 hm. %
pH	8,5–9,5
Viskozita Brookfield (A/5/10)	5–8 Pa.s
Hustota	cca 1,3 g/cm ³
Přilnavost (mřížka)	0/0
Tvrdość	po 30 dnech min. 25 %
Zasychání (23 °C)	stupeň 1 do 60 minut
	stupeň 5 do 3 hodin

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	78 g/l
	0,060 kg/kg
TOC	0,035 kg/kg

Spotřeba:

0,135–0,160 kg/m²

Doporučená tloušťka DFT (suchý film): 50–60 µm (1 vrstva)

Odstín:

Černý, červenohnědý, šedý, další dle požadavku zákazníka.

Balení:

vratné kovové kontejnery (cca 800 kg), jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C.
Nesmí zmraznout!

Příprava podkladu:

Kovové podklady je nutné před nátěrem zbavit veškerých nečistot, nepřilnavých starých nátěrů, rzi a okují, a dokonale odmastit (**ETERNAL odmašťovačem**, případně jiným saponátovým přípravkem s následným oplachem vodou). Nátěrová hmota se nanáší na podklad při teplotách 5 °C až 30 °C (okolí, nátěrové hmoty, podkladu).

Zpracování:

SANAKRYL antikor TG2 primer se nanáší vzduchovým nebo bezvzduchovým tlakovým stříkáním. Nanáší se v jedné vrstvě tak, aby suchá tloušťka filmu byla 50–60 µm. Minimální teplota povrchu a okolí musí být 10 °C. Nátěr je nutno přisoušet při teplotě od 30 do 60 °C. Na takto

zaschlý nátěrový film doporučujeme aplikovat nátěrovou hmotu **SANAKRYL mat PROFITG2**. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce vyčistit vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL antikor TG2 primer je klasifikován jako škodlivý pro životní prostředí. Obsahuje fosforečnan zinečnatý. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.