

# fortekryl<sup>®</sup>

## podlahový lak

» Výrobní číslo 1202

### polyuretanový lak pro vysoce odolné nátěry dřeva v interiéru

#### Vlastnosti:

**FORTEKRYL podlahový lak** je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čistě polyuretanové disperze, speciálních plniv a aditiv. **FORTEKRYL podlahový lak** se vyznačuje vysokou tvrdostí, odolností oděru, odolností žloutnutí a velmi rychlým zasycháním. Splňuje podmínky ČSN EN 71 část 3 Bezpečnost hraček Migrace určitých prvků. **FORTEKRYL podlahový lak** se vyrábí v lesklém i matném provedení.

#### Oblast použití:

**FORTEKRYL podlahový lak** je určen k vnitřním nátěrům dřeva, zejména dřevěných podlah, parket, nábytku, dřevěných hraček apod.

#### Technické údaje:

Sušina min.	30 hm. %
Spec. hmotnost	cca 1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH	7,5–9,0
Konzistence (4 mm)	min. 50 s
Přilnavost (mřížka)	0 (výborná)
Zasychání st. 1	40 min. (22 °C)
st. 5	4 hod.
Tvrdość: 1 den	30 %
10 dnů	40 %

#### Obsah těžkých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/e
Max. obsah VOC ve výrobku	88,5 g/l
	0,0805 kg/kg
TOC	0,0499 kg/kg

#### Spotřeba:

0,10–0,13 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)

#### Balení:

0,6 kg plechovky, 1,8 kg, 4 kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 30 °C. Nesmí zmrznout!

#### Zpracování:

**FORTEKRYL podlahový lak** se nanáší štětcem, válečkem, pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 15 °C až 30 °C na pevný, suchý a čistý podklad, zbavený mastných a voskových skvrn a jiných separačních nečistot. Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání. **FORTEKRYL podlahový lak** se nanáší po důkladném promíchání ve 2–4 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20–25 °C). Pro první vrstvu je vhodné lak naředit 5 až 10% vody. Dřevěný podklad je vhodné po zaschnutí prvního nátěru přebrousit brusným papírem č. 220. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

ITC Autorizovaná osoba 224

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**FORTEKRYL podlahový lak** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymyjte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

**FORTEKRYL podlahový lak** je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN EN 65 0201.