

# SANAKRYL<sup>®</sup>

## lesk PROFI/AY-ST

### vodou ředitelný strukturální email pro průmyslové použití

Výrobní číslo 0911

#### Vlastnosti:

**SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST** je jednosložkový vodou ředitelný strukturální email pro průmyslové použití na bázi modifikované hybridní pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST** je modifikace výrobku **SANAKRYL lesk PROFI**, který je zahuštěn na vysokou viskozitu pro možnost dosažení různé struktury povrchu nátěru. Nátěr se vyznačuje vynikající povětrnostní odolností (nežloutne).

#### Oblast použití:

**SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST** je určen k vrchním krycím průmyslovým nátěrům dřevěných a kovových výrobků, konstrukcí a materiálů v interiérech i exteriérech. Je vhodný i pro nátěry betonu, vláknocementu, sklovláknobetonu, dřeva, dřevotřískových a třískocementových desek, oceli natřené základním nátěrem a dalších stavebních materiálů.

#### Technické údaje:

Sušina		40–58 hm. %, 30–43 obj. %
Specifická hmotnost		1,15–1,25 g/cm <sup>3</sup>
pH		8,5–10,0
Konzistence (4 mm, 23 °C)		neměří se
Zasychání	stupeň 1	1 hodina
	stupeň 4	12 hodin

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	80 g/l
TOC	0,070 kg/kg
	0,040 kg/kg

#### Spotřeba:

0,17–0,33 kg/m<sup>2</sup>

#### Odstín:

Bílý, dále dle vzorkovnice Eurotrend, RAL

#### Balení:

IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

#### Zpracování:

**SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST** se nanáší pomocí strukturovacího válečku. Hrubé nebo jemnější struktury je možné docílit výběrem válečku. Je možné použít i stříkácí zařízení speciálního typu, určeného k aplikaci strukturálních nátěrových hmot. Výrobek se nanáší v dodávané konzistenci bez ředění na připravený podklad při teplotě 5–28 °C. V případě nutnosti urychlení proschnutí lze film přisoušet při teplotě 30–60 °C. Způsob aplikace doporučujeme dle konkrétních aplikačních podmínek konzultovat s výrobcem. Betonové podklady musí být dokonale vyzrálé, zbavené nesoudržných částic, opatřené

penetračním nátěrem **FORTE penetral**. Dřevěné podklady musí být suché (vlhkost max. 12 %) bez výronů pryskyřic. Kovové podklady musí být opatřeny základním antikoročním základem (např. **SANAKRYL antikor AY, AK, EP**).

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**SANAKRYL lesk PROFI/AY-ST** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.