

# SANAKRYL®

## akrylátový lak PROFI/OR

### jednosložkový vodou ředitelný akrylátový lak pro venkovní použití

Výrobní číslo 0903

#### Vlastnosti:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čistě akrylátové disperze a speciálních aditiv. **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** se vyznačuje vysokou přilnavostí k betonu, sklovláknobetonu a akrylátovým nátěrovým hmotám. **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** vytváří hedvábně matný film s vysokou odolností na povětrnosti a světlostálostí, velmi dobrou odolností tvorbě vápenných výkvětů a odolností proti růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu.

#### Oblast použití:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** je určen zejména pro konečnou povrchovou úpravu venkovních i vnitřních povrchů betonu, sklovláknobetonu, vláknocementových a cementotřískových fasádních obkladových desek. Lze jej použít i k povrchové úpravě kovových desek opatřených základním nátěrem. Nelze jej použít na pochůzná plochy. **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** je určen zejména pro průmyslové zpracování.

#### Technické údaje:

Sušina		min. 38 hm. %
Specifická hmotnost		cca 1,05 g /cm <sup>3</sup>
pH		7,5–9,5
Konzistence (4 mm, 23 °C)		min. 30 s
Zasychání	stupeň 1	40 minut
	stupeň 5	2 hodiny
Tvrdość:	10 dní	min. 25 %

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/e
Max. obsah VOC ve výrobku	9 g/l
	0,0086 kg/kg
TOC	0,0050 kg/kg

#### Spotřeba:

0,10–0,20 kg/m<sup>2</sup>

#### Odstín:

bezbarvý transparentní

#### Balení:

10 kg plastový kbelík, IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 30 °C. Nesmí zmraznout!

#### Zpracování:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** se po řádném promíchání nanáší na připravený podklad nejlépe vzduchovým či bezvzduchovým stříkáním, je ho však možné nanášet také štětcem nebo válečkem. Podklad musí být čistý a dokonale odmaštěný, betonové podklady musí být vyzrálé min. 14 dní. Teplota při aplikaci musí být v rozmezí 15–30 °C. Lak je možné po aplikaci přisoušet při teplotě 60–80 °C.

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** doporučujeme pro první vrstvu ředit 20–30 % vody, pro druhou vrstvu maximálně 5 % vody. Při aplikaci na základní akrylátový nátěr se lak neředí. Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry je 2 hodiny (23 °C). Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**SANAKRYL akrylátový lak PROFI/OR** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravky. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.