

SANAKRYL[®]

mat PROFI/plnič

vodou ředitelný plnič pro průmyslové použití

Výrobní číslo 0904

Vlastnosti:

SANAKRYL mat PROFI/plnič je jednosložková nátěrová hmota na bázi akrylátové vodné disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **SANAKRYL mat PROFI/plnič** je upravená modifikace nátěrové hmoty **SANAKRYL lesk PROFI/BT**, určená, spolu s nátěrovou hmotou **SANAKRYL lesk PROFI/BT** pro povrchovou úpravu průmyslově vyráběné betonové střešní krytiny. **SANAKRYL mat PROFI/plnič** se vyznačuje vysokou odolností alkalickým podkladům, vynikající adhezí k betonu, rychlým zasycháním a v systému s nátěrovou hmotou **SANAKRYL lesk PROFI/BT** má i výbornou odolnost na povětrnosti. Po zaschnutí dává matný nátěrový film.

Oblast použití:

SANAKRYL mat PROFI/plnič je určen jako základní nátěr pro lesklou povrchovou úpravu betonové střešní krytiny přímo při její výrobě. Dá se však použít i pro dodatečnou povrchovou úpravu již dříve vyrobené střešní krytiny, spolu s nátěrovou hmotou **SANAKRYL lesk PROFI/BT**.

Technické údaje:

Sušina	min. 60,0 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,30 g/cm ³
pH	8,0–9,0
Konzistence (FC4, 23 °C)	min. 35 s
Zasychání (23 °C)	stupeň 1 30–50 minut stupeň 4 do 24 hodin
Mrazuvzdornost	500 cyklů (beze změny)
Přidržitost k podkladu	4,0 MPa

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	0 g/l
	0 kg/kg
TOC	0 kg/kg

Spotřeba:

0,15–0,25 kg/m²

Odstín:

višňový, cihlový, tmavě hnědý, antracit, černý, ostatní na přání zákazníka

Balení:

IBC kontejnery (vratné), jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Způsob nanášení:

SANAKRYL mat PROFI/plnič se nanáší vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním na stříkací lince, která je součástí výrobní linky betonové střešní krytiny ihned po výrobě střešní krytiny. Po 24 hodinách se provede na zaschlý film nástřik nátěrovou hmotou

SANAKRYL lesk PROFI/BT. Po dalších 24 hodinách je povrchová úprava hotova a po odstranění plechových podložek se může betonová střešní krytina balit. Nátěrovou hmotu **SANAKRYL mat PROFI/plnič** je možné nanášet na betonový podklad i vzduchovým stříkáním a to hlavně při povrchové úpravě doplňků. Množství aplikované nátěrové hmoty se řídí typem střešní krytiny.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL mat PROFI/plnič není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.