

SANAKRYL®

mat PROFI/TG2

Výrobní číslo 0904

vodou ředitelná akrylátová disperzní nátěrová hmota pro ochranné nátěry ocelových střešních šablon

Vlastnosti:

SANAKRYL mat PROFI/TG2 je vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze čistě akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv, upravujících vlastnosti nátěrové hmoty.

SANAKRYL mat PROFI/TG2 tvoří tvrdý, ale pružný film s vysokou odolností na povětrnosti. Nátěrová hmota je určena pro průmyslové aplikace na stříkáčích linkách.

Oblast použití:

SANAKRYL mat PROFI/TG2 je určen k povrchové úpravě ocelových střešních šablon. Nátěrový film má velmi dobrou přilnavost k podkladu (pozink, aluzinek), vyznačuje se vysokou tvrdostí, odolností proti poškrábání, ale současně i dostatečnou pružností a výbornou odolností proti povětrnostním vlivům.

Technické údaje:

Sušina	min. 48,0 hm. %
Specifická hmotnost	1,20 g/cm ³
pH	8,0–9,5
Viskozita Brookfield (A/5/10)	4–8 Pa.s

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	53,5 g/l
	0,0446 kg/kg
TOC	0,037 kg/kg

Spotřeba:

0,15–0,20 kg/m² (1 vrstva)

Odstín:

antracit, hnědý, terakota, RAL 3011, RAL 5017, RAL 6005, ostatní dle požadavků zákazníka

Balení:

IBC kontejner (vratný)

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Způsob nanášení:

SANAKRYL mat PROFI/TG2 se nanáší na kovový podklad, upravený barvou **SANAKRYL antikor AY/TG2 primer**, vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním v tloušťce mokrého nátěru až 170–200 µm. Minimální teplota povrchu a okolí musí být 15 °C. Po nanesení barvy se plechové šablony povrchově upravené nátěrovou hmotou **SANAKRYL mat PROFI/TG2** nechají zasychat při normální teplotě maximálně 5 minut a poté se přesunou do sušárny, kde se suší při teplotě do 80 °C po dobu 50 minut. Nářadí a zařízení je nutné po ukončení práce omýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL mat PROFI/TG2 není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postříku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.