

# SANAKRYL®

## mat PROFI/AY

Výrobní číslo 0904

### vodou ředitelný email pro průmyslové použití

#### Vlastnosti:

**SANAKRYL mat PROFI/AY** je jednosložkový vodou ředitelný matný email pro průmyslové použití na bázi speciální akrylátové pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **SANAKRYL mat PROFI/AY** se vyznačuje vysokou odolností povětrnosti, vysokou odolností tvorbě vápenných výkvětů, vynikající adhezí k betonu a lehkým kovům. **SANAKRYL mat PROFI/AY** tvoří po dokonalém zaschnutí hedvábně matný film.

#### Oblast použití:

**SANAKRYL mat PROFI/AY** je určen pro vrchní nátěry kovových, betonových a dřevěných výrobků, konstrukcí a materiálů v interiérech i exteriérech. Svoji kvalitou je určený pro průmyslové zpracování v lakovnách. Email je vhodný i na staré syntetické nátěry při renovacích.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 52,0 hm. %	min. 39,0 % obj.
Specifická hmotnost	1,30–1,35 g/cm <sup>3</sup>	
pH	8–10	
Konzistence (FC4, 23 °C)	min. 35 s	
Zasychání (23 °C)	stupeň 1	do 40 minut
	stupeň 4	do 12 hodin

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	42,5 g/l
	0,033 kg/kg
TOC	0,020 kg/kg

#### Spotřeba:

0,10–0,15 kg/m<sup>2</sup>

#### Odstín:

bílý, dále dle vzorkovnice Eurotrend, NCS - S, RAL

#### Balení:

IBC kontejnery (vratné), jiná balení po dohodě

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

#### Způsob nanášení:

**SANAKRYL mat PROFI/AY** je určen zejména pro aplikaci stříkáním (vzduch, airless), lze jej však upravit i pro nanášení máčením, štětcem i válečkem. Nátěrová hmota se nanáší na připravený podklad při teplotě 5–28 °C. V případě nutnosti urychlení proschnutí lze film přisoušet při teplotě 30–60 °C. Způsob aplikace doporučujeme dle konkrétních aplikačních podmínek konzultovat s výrobcem. Betonové podklady musí být dokonale vyzrálé, zbavené nesoudržných částic, opatřené penetračním nátěrem **FORTE penetral**. Dřevěné podklady musí být suché (vlhkost max. 12 %) bez výronů pryskyřic. Kovové podklady musí být opatřeny základním antiko-

rozním základem (např. **SANAKRYL antikor AY, AK, EP**).

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**SANAKRYL mat PROFI/AY** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.