

SANAKRYL[®]

PUR lak/A

vodou ředitelný průmyslový lak na dřevo

Výrobní číslo 8610

Vlastnosti:

SANAKRYL PUR lak/A speciální vodou ředitelný lak určený pro průmyslovou povrchovou úpravu dřeva, zejména při zpracování v nábytkářské výrobě. Jedná se o vodou ředitelnou jednosložkovou transparentní nátěrovou hmotu na bázi akrylátové modifikované polyuretanové disperze a speciálních aditiv vyznačujících se vynikajícím rozlivem, vysokou tvrdostí, oděruvzdorností a chemickou odolností. **SANAKRYL PUR lak/A** obsahuje i speciální aditiva zvyšující odolnost povrchu vůči dolepení (tzv. antiblocking), čehož lze využít hlavně při povrchové úpravě nábytku. Splňuje podmínky ČSN EN 71 část 3 Bezpečnost hraček Migrace určitých prvků. Je vyráběn v lesklém i matném provedení.

Oblast použití:

SANAKRYL PUR lak/A je určen zejména k finálním nátěrům dřeva v interiéru (nábytek, dveře, obložení aj.).

Technické údaje:

Sušina	min. 36 hm. %, min. 34 obj. %	
Specifická hmotnost	cca 1,02 g/cm ³	
pH	7,0–9,0	
Konzistence (4 mm, 23 °C)	80–120 s	
Zasychání (23 °C)	stupeň 1	do 30 minut
	stupeň 5	do 1 hodiny
Tvrdost (Persoz)	10 dní	min. 40 %

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/e
Max. obsah VOC ve výrobku	88,5 g/l
	0,087 kg/kg
TOC	0,053 kg/kg

Spotřeba:

0,08–0,15 kg/m²

Odstín:

Transparentní bezbarvý

Balení:

Plastové obaly 5 kg a 10 kg, jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

Svým reologickým chováním je **SANAKRYL PUR lak/A** určen hlavně pro nanášení stříkáním (pneumatické, Airless, Airmix), lze jej však aplikovat i máčením, štětcem nebo válečkem. **SANAKRYL PUR LAK/A** se po důkladném promíchání nanáší ve 2–3 vrstvách, přičemž jako základní nátěr doporučujeme výrobek **SANAKRYL PUR LAK/A-P**, který se vyznačuje velmi dobrou plnicí schopností. Broušení mezi jednotlivými nátěry se provádí brusným papírem o zrnitosti 240–320.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL PUR lak/A není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.